



Happy

	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
PESO <i>Weight</i>	g/m ²	UNI EN 2286-2	550 ± 50
SPESSORE <i>Thickness</i>	mm	UNI EN 2286-3	1,05 ± 0,2
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strenght</i>	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> ≥ 210 TRASVERSALE <i>Crosswise</i> ≥ 90
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strenght</i>	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> ≥ 85 TRASVERSALE <i>Crosswise</i> ≥ 140
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA (Parte 2: apparecchiatura di prova di abrasione Martindale) <i>Determination of abrasion resistance Martindale abrader</i>	Cicli <i>Cycles</i>	UNI EN ISO 5470-2	300.000
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally) <i>Flex life (Bally method)</i>	Cicli <i>Cycles</i>	UNI 4818-13	30.000
SOLIDITA' DEL COLORE ALLE INTEMPERIE ARTIFICIALI <i>Colour fastness to weathering</i>	Scala dei blu <i>Blue scale</i>	UNI EN ISO 105 B04	7
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA (ACQUA DI PISCINA) <i>Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water)</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 E03	4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA DI MARE <i>Colour fastness to sea water</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 E02	4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA GOCCIA D'ACQUA <i>Colour fastness to spotting</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 E07	4-5
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO <i>Colour fastness to cracking</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 X12 UNI EN ISO 105 D02 UNI EN ISO 105 X12 mod. 10 sfregamenti	Secco (Dry) 4 Candeggina (Bleach) 4/5 Alcool etilico 3/4 Perossido di idrogeno (sol. 5%) 5 Clorexidina (sol. 0,05%) 5 Cloramina-T (sol. 5%) 5 Isopropanolo (sol. 80%) 5 Olio per massaggi (Massage oil) 4-5 Crema idratante (Moisturizing cream) 4-5
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE ACIDO ED ALCALINO <i>Colour fastness to perspiration</i>	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN ISO 105 E04	4-5
RESISTENZA ALLE MACCHIE	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	UNI EN 15973	Olio per massaggi (Massage oil) 4-5 Crema idratante (Moisturizing cream) 4
NOTE: I COLORI PERLATI NON SONO INDICATI PER APPLICAZIONI CHE PREVEDONO INTENSI SFREGAMENTI <i>Kindly note: pearl colours not suitable if used under intense crackling</i>			