



Cali

WATER REPELLENT / IDROREPELENTE

COMPOSITION		100% POLYESTER	
COMPOSIZIONE TESSUTO		100% POLIESTERE	
WIDTH	140 cm +/-2%	WEIGHT	270 g/m2 +/-5%
ALTEZZA		PESO	
TEST	STANDARD	RESULTS/RISULTATI	
		WARP / ORDITO	WEFT / TRAMA
TENSILE STRENGTH RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	1842 N	902 N
TEAR STRENGTH RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	188,3 N	135,5 N
RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2	3 mm	4 mm
ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 12947-2	90000 REVS./GIRI	
PILLING RESISTANCE RESISTENZA PILLING	EN ISO 12945-2 2.000 REVS/ GIRI	4-5	
COLOUR FASTNESS TO LIGHT RESISTENZA ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	>5	
COLOUR FASTNESS TO RUBBING RESISTENZA COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	DRY/WET/	TROCKEN/UMIDO
		4-5	4-5
CONTAIN OF AZO DYES CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3	NOT DETECTABLE NON RILEVABILE	
ALLERGY CAUSING DYES CONTENUTO DI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231	NOT DETECTABLE NON RILEVABILE	
FORMALDEHYDE FORMALDEIDE	EN ISO 14184-1	PASSED SUPERATO	
FABRIC PROTECTION:	WATER REPELLENT		
PROTEZIONE TESSUTO:	IDROREPELENTE		

TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN BS 5852 Source 0
IGNIFUGO -without soaking- TRA I VARI LOTTI POSSONO
VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

PASSED

SUPERATO



S I E D I T Y
S I T I T D I F F E R E N T L Y